

PRIMER ASFÁLTICO PARA IMPRIMAÇÃO DE SUPERFÍCIES CIMENTÍCIAS

RESIPRIMER-ECO é especialmente recomendado para imprimação de concreto e argamassa; e usado como elemento de ligação para mantas asfálticas. Excelente para aplicação em ambientes fechados; e como cola para manta asfáltica aderidas ao substrato.

- ✓ Fácil aplicação e excelente rendimento;
- ✓ Imprimação perfeita para superfícies de cimento;
- ✓ Melhora aderência de Mantas Asfálticas ao substrato;



QUALIDADE DO SUBSTRATO. O substrato a ser imprimado deve estar limpo, isento de óleos, graxas ou partículas soltas de qualquer natureza.

PREPARO DO PRODUTO: O produto já vem pronto para aplicação. Misturar bem antes de usar com uma haste de madeira o produto até o fundo do balde.

PREPARO DO PRODUTO. Misturar bem o produto antes de usar. **RESIPRIMER-ECO** já vem pronto para uso.



RESIPRIMER-ECO poderá ser aplicado com a utilização de rolo de lã, trinchcha ou vassoura de pêlo macio; aplicar uma demão do produto e aguardar um período entre duas a quatro horas para a aplicação de uma segunda demão, de acordo com as condições do ambiente.

Consumo:
Aproximadamente 0,3 a 0,5 l/m²/demão.



RESIPRIMER-ECO é especialmente recomendado para imprimação de concreto e argamassa; e usado como elemento de ligação para mantas asfálticas. Excelente para aplicação em ambientes fechados; e como cola para manta asfáltica aderidas ao substrato.

VALIDADE: 24 meses após a data de fabricação se devidamente armazenado em sua embalagem original, sem danos e lacrada, mantida em temperatura entre 10°C e 30°C.

EMBALAGENS: Galão com 3,6kg, balde com 18kg e tambor com 200kg.



Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplicação imediatamente após o uso utilizando água limpa. O produto endurecido ou curado só poderá ser removido mecanicamente.



ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO
Densidade	0,99 a 1,10 g/cm ³
Viscosidade Copo Ford	13 a 25 seg
Composição básica	Asfalto emulsionado em água.
Secagem ao toque (23°C +/- 2°C)	4 horas
Aparência/Cor	Líquido/ preto .
Temperatura de aplicação	10°C e 50°C
Tempo de cura total	+/- 7 dias



Para mais informações sobre o manuseio e segurança do produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) disponível em: www.resimat.com.br. Utilizar Sempre EPIs adequados para o manuseio. Manter o produto longe do alcance de crianças e animais.

ATENÇÃO: As informações e recomendações contidas neste boletim são resultados obtidos em laboratório de pesquisa e tem a finalidade de informar sobre nossos produtos, entretanto a **RESIMAT**, não assume responsabilidade a respeito dos resultados obtidos, pois não é possível controlar todas as condições de utilização e armazenagens.