



**RESIMAT**  
QUÍMICOS PARA CONSTRUÇÃO

## FICHA TÉCNICA

# RESICOLA PVA

### ADITIVO PVA CONCENTRADO PARA ARGAMASSA E CONCRETO

**RESICOLA PVA C** é um adesivo aquoso concentrado à base de polímero de acetato de vinila (PVA) cargueada com minério inerte, de alto desempenho, utilizado para dar maior aderência às argamassas, concreto, gesso e aos mais diversos substratos, evitando a retração das massas de cimento ou mistas, RESICOLA PVA C cimento, cal, gesso e isopor (EPS).

O aspecto do filme seco é flexível e translúcido;

Compatível com cimento Portland;

Aumenta a resistência da argamassa ao desgaste e ao impacto;

Altamente versátil e com excelente poder de adesão.

### QUALIDADE DO SUBSTRATO

O substrato deverá estar limpo, isento de óleos, graxas ou partículas soltas, desmoldantes ou qualquer outro material que possa prejudicar a aderência do chapisco ou argamassa. A superfície deve estar levemente umedecida.

### PREPARO DO PRODUTO

Misturar antes de usar. Adicionar RESICOLA PVA C à água de amassamento nas seguintes proporções:

Superfícies lisas (concretos e similares): Proporção de 1:3 (1 parte de RESICOLA PVA C para 3 partes de água).

Superfícies irregulares/rugosas (alvenaria, EPS e similares): Proporção de 1:5 (1 parte de RESICOLA PVA C para 5 partes de água).

### APLICAÇÕES EM CHAPISCO TRADICIONAL

Após umedecer com água a base que receberá o chapisco, Aplicar o composto formado com colher de pedreiro até obter a camada desejada (homogênea e que cubra totalmente superfície).

## ARGAMASSA PARA REGULARIZAÇÕES E REPAROS

Misturar ao cimento e à areia a solução previamente preparada de RESICOLA PVA C, não ultrapassando o fator água/cimento (a/c) de 0,50. Após umedecer com água a base que receberá o produto, aplicar o composto formado com colher de pedreiro até obter a camada desejada.

## RENDIMENTO

Chapisco de piso, parede, teto, em EPS. Estucagem, plastificante para gesso, fixação de caiação - barrica de 50kg até 416m<sup>2</sup>.

Chapisco rolado - barrica de 50kg até 625m<sup>2</sup> Aditivo de argamassa de reparo, revestimento, peso e regularização - barrica 50kg até 312m<sup>2</sup>.

Recomendado para a aplicação em: Chapisco em diversos substratos, inclusive isopor (EPS); plastificante para gesso, para fixação de sancas e molduras; Regularização de pisos com espessuras até 3 cm; Reparos e revestimentos em pisos de concreto; Fixador de caiação, tintas cimentícias em pó e pintura látex.

## ENSAIO ESPECIFICAÇÃO

Densidade	1,11 kg/l
PH	5,3 +/- 0,1
Cor	Branco
Teor de Sólidos	29 a 31 %

## VALIDADE

12 meses após a data de fabricação, se devidamente armazenado em sua embalagem original, sem danos e lacrada, mantida em temperatura entre 10°C e 30°C.

## EMBALAGENS

Barrica de 50kg.

Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplicação imediatamente após o uso utilizando água limpa. O produto endurecido ou curado só poderá ser removido mecanicamente.

Para mais informações sobre o manuseio e segurança do produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) disponível em: [www.resimat.com.br](http://www.resimat.com.br). Utilizar sempre EPIs adequados para o manuseio. Manter o produto longe do alcance de crianças e animais.



### ATENÇÃO:

As informações e recomendações contidas neste boletim são resultados obtidos em laboratório de pesquisa e têm a finalidade de informar sobre nossos produtos, entretanto, a RESIMAT não assume responsabilidade a respeito dos resultados obtidos, pois não é possível controlar todas as condições de utilização e armazenagens.

Rua Branca de Neve, 30 - Vila Paris  
Contagem/MG. Cep: 32372-140  
TEL: (31) 3541-5992 • (31) 3541-6096  
WhatsApp: (31) 99988-4190