

EMULSÃO ASFÁLTICA

EMULSÃO ELASTOMÉRICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS FRIAS E COBERTURAS

EMULSÃO ASFÁLTICA de consistência pastosa, impermeável, elástica e aderente, à base de asfaltos emulsionados com elastômeros que permitem a flexibilidade do produto para a moldagem no local, sendo fornecido pronto para o uso.

EMULSÃO ASFÁLTICA é especialmente recomendada para impermeabilização de: terraços, marquises, calhas, coberturas, pisos de banheiro e áreas de serviço, cortinas de concreto.

Aplicado a frio e com excelente aderência aos substratos de cimento. Permite a obtenção de um lençol monolítico, sem emendas, de boa flexibilidade e durabilidade.

Proporciona a confecção de uma membrana no local com grande resistência às dilatações provocadas por alterações climáticas.

Forma um revestimento elástico, impermeável e resistente às intempéries.

QUALIDADE DO SUBSTRATO

O substrato deve estar limpo, isento de óleos, graxas ou partículas soltas de qualquer natureza. Obedecer um caimento mínimo de 1% em direção aos coletores, perfeitamente regularizada com argamassa de cimento e areia com traço de 1:3. Cantos e arestas devem ser arredondados, com raio mínimo de 3 cm.

PREPARO DO PRODUTO

Misturar bem o produto antes de usar. EMULSÃO ASFÁLTICA já vem pronta para uso.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

EMULSÃO ASFÁLTICA poderá ser aplicada com a utilização de trincha, broxa e/ou vassourão de pêlo macio: aplicar uma demão do produto diluído em água na proporção 1:1 e aguardar um período entre duas a quatro horas para a aplicação das demãos seguintes (produto puro, sem diluição), de acordo com as condições do ambiente.

Em áreas sujeitas a movimentação ou de grandes dimensões (maior que 50 m²), colocar após a primeira demão a tela de poliéster (tecido de reforço), aguardando um intervalo para a secagem do produto, servindo para estruturar a película da EMULSÃO ASFÁLTICA, aumentando assim a resistência a tração do filme.

Recomendamos a aplicação de 5-12 demãos de EMULSÃO ASFÁLTICA dependendo do tipo de superfície e área da superfície a ser impermeabilizada.

CONSUMO

Consumo médio de 500 g por m², por demão.

ENSAIO

ESPECIFICAÇÃO

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Densidade | ~ 1,45 kg/l |
| Base química | Asfaltos emulsionados com elastômeros |
| Aspecto/Cor | Emulsão pastosa (Preto) |
| Secagem ao toque | Média duas horas |
| Intervalo entre demãos | 2h a 4h |

VALIDADE

12 meses após a data de fabricação, se devidamente armazenado em sua embalagem original, sem danos e lacrada, mantida em temperatura entre 10°C e 30°C.

EMBALAGEM

Barricas com 5 kg, 10 kg, 20 kg ou 50kg.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplicação imediatamente após o uso utilizando solvente do tipo querosene, ou água. O produto endurecido ou curado só poderá ser removido mecanicamente.

SEGURANÇA

Para mais informações sobre o manuseio e segurança do produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) disponível em: www.resimat.com.br. Utilize sempre EPIs adequados para o manuseio. Mantenha o produto longe do alcance de crianças e animais.



ATENÇÃO:

As informações e recomendações fornecidas aqui e em nossos manuais de aplicação são baseadas em nossa experiência. Garantimos o desempenho do produto, desde que seja armazenado nas condições indicadas e aplicado por profissionais qualificados em superfícies limpas e uniformes. Como não temos controle sobre as condições de aplicação, não nos responsabilizamos por alterações nos resultados, e o ressarcimento estará limitado ao valor do produto. Alterações técnicas nas características do produto podem ocorrer sem aviso prévio.

Rua Branca de Neve, 30 - Vila Paris - Contagem / MG. Cep: 32372-140 TEL: (31) 3541-5992 - (31) 3541-6096 WhatsApp: (31) 99988-4190