



FICHA TÉCNICA

RESIFIX ACRIL

DESCRIÇÃO

RESIFIX ACRIL é um adesivo líquido sintético à base de copolímero acrílico, compatível com cimento. Ele melhora a aderência de chapiscos e argamassas em diversos substratos, reduz a permeabilidade e a retração, além de proporcionar melhor trabalhabilidade, desempenho e resistência.

APLICAÇÃO E USOS

- Chapisco em alvenaria, concreto e EPS (poliestireno expandido);
- Chapisco tradicional e rolado (com menor perda de material);
- Adesivo para argamassas de reparo, reboco e regularização de pisos;
- Aditivo para tintas cimentícias, fixador de caiação e pintura látex;
- Aditivo para gesso (fixação de sancas e molduras);
- Regularização de baixa espessura para pisos laminados, carpetes de madeira ou nylon.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Facilita a aplicação do chapisco rolado;
- Melhora aderência das argamassas em concreto e alvenaria;
- Aumenta a plasticidade e trabalhabilidade;
- Reduz permeabilidade e fissuras por retração;
- Aumenta resistência ao impacto e desgaste;
- Compatível com diversos tipos de cimento.

CERTIFICAÇÕES

Atende à NBR 13528.

DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO

Propriedade	Valor
Base Química	Copolímero acrílico
Aspecto / Cor	Líquido branco
Densidade	1,01 a 1,06 g/cm ³
pH	7,0 – 8,0
Validade	12 meses
Temperatura de Estocagem	Entre +5 °C e +35 °C
Embalagens disponíveis	Galão (3,6 L), Balde (18 L), Tambor (200 L)

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Pré-tratamento do Substrato:

- Substrato deve estar limpo, úmido (não saturado), áspero e livre de poeira, graxa ou tinta.
- RESIFIX deve ser diluído na água de amassamento, conforme o tipo de aplicação.

DOSAGEM RECOMENDADA

Aplicação	Traço Argamassa (cimento : areia)	Diluição RESIFIX : água	Rendimento (aprox.)
Chapisco Tradicional	1:2	1:3	até 60 m ²

Aplicação	Traço Argamassa (cimento : areia)	Diluição RESIFIX : água	Rendimento (aprox.)
Chapisco Rolado	1:2	1:3	até 90 m ²
Chapisco em Piso	1:2	1:3	até 60 m ²
Regularização / Reparos	1:3	1:4	até 45 m ²
EPS, estucagem, fixação, gesso —	—	—	até 60 m ²

CONSUMO ESTIMADO

Aplicação	Consumo (aprox.)
Chapisco Tradicional ou Rolado (3 mm)	200 a 250 mL/m ²
Argamassa de Regularização (1 cm)	400 a 450 mL/m ²

LIMITAÇÕES

- Superfícies de concreto liso devem ser lavadas e escovadas antes da aplicação.
- Não usar cal ou saibro nas argamassas com RESIFIX.
- Não usar puro como pintura.

SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

- Use EPIs: luvas, óculos e roupas de proteção.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Em caso de acidente, consulte a FDS do produto.

FABRICANTE

Resimat – Soluções para Construção

- www.resimat.com.br



NOTA LEGAL:

As informações e recomendações fornecidas aqui e em nossos manuais de As informações e recomendações sobre os produtos **RESIMAT** são fornecidas com base no conhecimento e experiência adquiridos, considerando o uso adequado em condições normais. No entanto, como as condições no campo são imprevisíveis, não se pode garantir a adequação de um produto para um fim específico. Não há responsabilidade legal por danos relacionados a essas informações. É essencial respeitar os direitos de propriedade de terceiros e consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos produtos.

Rua Branca de Neve, 30 - Vila Paris - Contagem / MG. Cep: 32372-140 TEL: (31) 3541-5992 - (31) 3541-6096 WhatsApp: (31) 99988-4190